# **Technisches Datenblatt / Technical specification sheet**



# novaSEAL® OV

kstoffp	

Formvulkanisierte Dichtung auf Gewebe-Kautschuk-Basis, für ovale Verschlüsse an Dampfkesseln

#### Material profile:

formed, vulcanized sealing based on a woven fabric, coated with rubber for oval-shaped seals for boilers

Lieferdaten:

Standardgrößen gemäß Prospektblatt

#### Supply data:

standard sizes according to our prospect

#### Allgemeine Angaben / General data

Trägergewebe / base fabric

Beschichtung / coating

Oberflächenvergütung / surface finish:

Zulassung / approval

Spezialfasergewebe, verstärkt mit Cr-Stahldraht / special fibre fabric, reinforced with Cr-steel wire hochgefüllter Naturkautschuk / high-filled natural rubber

Antihaftausrüstung / antisticking-Finish

TÜV.D.04-001.C

Physikalische Kennwerte / physical properties				
max. Einsatztemperatur / max. working temperature max. Kesselinnendruck / max. pressure		[℃] [bar]	225 25	
Ringprofil mit Innendurchmesser in X-Achse und Y-Achse ringsection with inner diameter on X-axis and Y-axis	PV 2991005003	[mm]	± 1	
Innenumfang / inner circumferance Info zur Berechnung des Innenumfanges am Beispiel von Ringabmessung $320 \times 420$ mm / info to calculate inner diameter acc. to example of ringdimension $320 \times 420$ mm: $((X/2)+(Y/2)^*3,1416=1162$ mm	PV 2991005002	[mm]	±5	
Setzverhalten / settle of the ring	bei/at 250℃	[%]	< 40*	

# zulässige Anzugsmomente / Tightening torque:

gem. Angaben der Deckel- und Verschlußhersteller / according to information from the boiler manufacturers

### Kaltwasserdichtheit / cold water tightness

Bei der Prüfung der Kaltwasserdichtheit kann es systembedingt zu einer leichten Tropfenbildung kommen. Beim Hochfahren des Kessels und beim bestimmungsgemäßen Nachziehen der Dichtung verschwindet diese Leckage (oberhalb ca. 100 ℃).

When starting up the boiler and/or the cold water pressure test there may be slight information of drops. At increasing temperature (above 100 ℃) perfect tightness is reached.

#### Medienbeständigkeit / resistance against medium:

gemäß TRD 611 / according to TRD 611

## Anmerkung / annotation:

Beim Einbau sind unsere aktuellen Montageanleitungen zu beachten.

Our latest assemblage instructions must be considered.

Bei der Vielseitigkeit der Einbau- und Betriebsbedingungen sowie der	With the variety of installation and service conditions as well as
Anwendungs- und Verfahrenstechnik können die Angaben in diesem	of application and process engineering, the data of this sheet can
Datenblatt nur als unverbindliche Richtlinien gelten.	only be taken as a non-binding guide.

\*=Modalwert (Typischer Wert) / modal value (typical value)

Ausgabe / issue: 01.10