Beschreibung:

epple 41 ist ein einkomponentiger, lösungsmittelhaltiger Dichtstoff auf Acrylatbasis.

Der Dichtstoff bildet in der Dichtfuge einen harten und elastischen Film. Er weist einen sehr gute Haftung auf Metallen und vielen Kunststoffen auf.

Anwendung:

Fugen- und Nahtabdichtung

epple 41 eignet sich für Flächen- und Gewindeabdichtungen. Er überbrückt unterschiedlichste Ausdehnungen.

Besondere Eigenschaften:

epple 41 ist silikonfrei.

Verarbeitung / Oberfläche:

- Die Oberflächen der Fügeteile müssen sauber, staubund fettfrei sein.
- Bei Raumtemperatur erfolgt eine Hautbildung innerhalb von 15min.

Reinigen der Werkzeuge:

Verdünnung epple 11.

Liefergebinde:

Kartuschen

Basis / Charakteristik						
lösunsgmittelhaltig	wässrig	lösungsmittelfrei	härtend	dauerplastisch		

Eigenschaften des flüssigen Dichtstoffs					
Eigenschaft	Norm	Wert			
Viskosität	DIN EN ISO 3219	400 Pas			
Dichte	DIN 53479	1,35 g/cm³			
Farbe		grau			
Feststoffgehalt		80 %			
Lagerbedingungen	12 Monate in verschlossenem Originalgebinde sowie bei kühler und trockener Lagerung (Optimale Lagertemperatur: 5-30 ℃).				

E. Epple & Co GmbH

Dichtstoffe // Klebstoffe // Gießharze Hertzstr. 8 D-71083 Herrenberg Telefon 0 70 32 / 97 71-0

Fax 0 70 32 / 97 71-50

E-Mail info@epple-chemie.de

Internet www.epple-chemie.de



Eigenschaften des gehärteten Dichtstoffs					
Eigenschaft	Norm	Wert			
Härtung Ablüftezeit Zeit bis zur Hautbildung Durchhärtung / Raupe 5 mm	-	keine 15 min 12 h			
Härtungsbedingungen / Anpressdruck	-	>5°C, kein Anpre ssdruck erforderlich, fixieren			
Härte Shore-Härte A Shore-Härte D Elastizität	DIN 53505	- - hart-elastisch			
Zugversuch Festigkeit Dehnung	epple-Prüfvorschrift (in Anlehnung an DIN EN	8,0 N 10 %			
Klebfestigkeiten im Zugscherversuch Holz / Holz Stahl / Stahl (gestrahlt SA2,5) PA 6 / PA 6	DIN EN 1465	- - 0,3 N/mm ² 0,3 N/mm ²			
Klebfestigkeiten im Schälversuch 180°	DIN EN 1464	-			
Oberflächenklebrigkeit	-	keine			
Temperaturbeständigkeit	-	-20℃ - +180℃			
Wärmeleitfähigkeit	ISO 8894-1	-			
Wasseraufnahme 20℃ / 7 Tage 20℃ / 30 Tage 100℃ / 30 min	ISO 62	- - -			
Chamicaha Dagtandiakait	annia Driifi (araahrift	Magazi Magabittallauga			

epple-Prüfvorschrift

03/07

Wasser, Waschmittellauge, Ammoniakdämpfe,

Natronlauge 5% Salzlösungen, Glykol, Glycerin, Terpentinöl, Heizöl, Mineralöl (bis 120℃)



Chemische Beständigkeit