

# Reiff Pack 60024

## Bruchgefahr

Reiff Pack 60024 Bruchgefahr ist ein Verpackungsklebeband aus PP ausgerüstet mit einem Acrylatkleber. Das Band ist UV beständig und geräuscharm abrollbar.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Träger</b>                          | BOPP                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Klebmassensystem</b>                | Acrylat                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Farbe</b>                           | Fluor-Orange                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dicke / Träger<sup>(1)</sup></b>    | 32μ                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dicke / Gesamt<sup>(1)</sup></b>    | 54μ                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Reißdehnung<sup>(2)</sup></b>       | 140 %                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Klebkraft / Stahl<sup>(1)</sup></b> | 6,5 N/25mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Scherfestigkeit</b>                 | > 100                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Reisfestigkeit</b>                  | 111N/25mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Innenkern</b>                       | 76mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Länge</b>                           | 66/100/990 Meter                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Breiten</b>                         | 50/75mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lagerbedingungen</b>                | Bei den üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50% rel. Luftfeuchte und 20°C ) beträgt die Lagerzeit (in Originalverpackung) 12 Monate nach Versand. Weder Produkte noch Kartonagen sollen einer direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. |

1) Parameter der Spezifikation

2) Anwendungstechnische Eigenschaften

### Anwendungen

- *Universell einsetzbar für den Verschluss von Versandkartons*

### Eigenschaften

- *UV beständig*
- *Geräuscharm abrollbar*

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.