

TECHNISCHES DATENBLATT

Kurzbezeichnung:	CR/SBR 60° Shore A hell
Werkstoff	Chloropren-Kautschuk / Styrol-Butadien-Kautschuk (CR/SBR)
Farbe	hell

Mechanische Eigenschaften

Härte (Shore A nach DIN ISO 7619-1)	60 +/- 5
Dichte (g/cm³)	1,45 +/- 0,03
Reißfestigkeit (MPa nach DIN 53504)	6
Reißdehnung (%) nach DIN 53504)	500
Weiterreißfestigkeit (N/mm nach DIN 53504)	15

Thermische Eigenschaften

Temperatureinsatzbereich (in °C)	-20 bis +70
---	-------------

Chemische Beständigkeiten

Ölbeständigkeit	mittel
Benzinbeständigkeit	ungeeignet
Säurebeständigkeit	mittel
Basenbeständigkeit	mittel
Ozonbeständigkeit	ungeeignet

Benzin- und Ölbeständigkeit	Witterungs- und Ozonbeständigkeit	Säurenbeständigkeit	Basenbeständigkeit	Mechanische Eigenschaften
ungeeignet	ungeeignet	mittel	mittel	gut

 Kompetenz Technik	REIFF Technische Produkte GmbH Tübinger Straße 2-6 72762 Reutlingen gummiplatten@reiff-gruppe.de www.reiff-tp.de	Erstellt am:/issued: 05.04.2018 Datei:/file: CR schwarz mit Logo Formular: FB21RTP008 Hinweis: Die nachfolgenden Angaben sind Herstellerangaben. Zu den Aussagen können wir keine Gewährleistung geben oder Haftung übernehmen
		Seite 1 / 1