# Original Schmierfett von THK

## **AFB-LF-Schmierfett**

- OGrundöl: raffiniertes Mineralöl
- OVerdicker: auf Lithium-Basis



AFB-LF-Schmierfett ist ein universell einsetzbares Schmierfett. Es basiert auf Mineralöl als Grundöl mit Verdicker auf Lithium-Basis. Es zeichnet sich durch hohe Druckfestigkeit und mechanische Festigkeit aus.

#### [Merkmale]

#### (1) Hohe Druckfestigkeit

Im Vergleich zu anderen erhältlichen Lithium-Seifenfetten zeichnet sich das AFB-LF-Schmierfett durch höhere Verschleißfestigkeit und sehr hohe Druckfestigkeit aus.

- (2) Hohe mechanische Festigkeit
  AFB-LF Schmierfett bietet hervorragende
  mechanische Festigkeit auch bei Gebrauch
  - mechanische Festigkeit, auch bei Gebrauch über einen langen Zeitraum.
- (3) Hohe Wasserbeständigkeit Im Vergleich zu gewöhnlichem Lithiumfett zeichnet sich dieses Produkt durch hohe Wasserbeständigkeit mit minimalem Weichwerden durch Feuchtigkeitseintritt und nur
- men Drücken aus.
  (4) Hohe Gebrauchsdauer

Es liefert ein Vielfaches der Schmierstandzeit von Lithiumseifenfetten. Das Ergebnis ist ein geringerer Wartungsaufwand und ein wirtschaftlicherer Betrieb dank der verlängerten Schmierintervalle.

geringer Funktionsminderung unter extre-

#### [Charakteristische physikalische Eigenschaften]

| Prüfpunkte  |           | Repräsen-<br>tativer Wert | Prüfmethode   |
|---|-----------|---------------------------|---------------|
| Verdicker   |           | auf Lithium-Basis         |               |
| Grundöl   |           | Mineralöl                 |               |
| kinematische Viskosität des<br>Grundöls: mm²/s (40°C) |           | 170                       | JIS K 2220 23 |
| Walkpenetration (25°C, 60 W)                          |           | 275                       | JIS K 2220 7  |
| Mischstabilität (100.000W)                            |           | 345                       | JIS K 2220 15 |
| Tropfpunkt: °C  |           | 193                       | JIS K 2220 8  |
| Verdampfung: Massenprozent (99°C, 22 Std.)            |           | 0,4                       | JIS K 2220 10 |
| Ölabscheidung: Massenprozent (100°C, 24 Std.)         |           | 0,6                       | JIS K 2220 11 |
| Kupferstreifen-Korrossion (Methode B, 100°C, 24 Std.) |           | OK                        | JIS K 2220 9  |
| Reibmoment bei<br>Niedrigtemperatur:mNm (-20°C)       | Start     | 130                       | JIS K 2220 18 |
|   | (Betrieb) | 51                        |               |
| 4-Kugel-Test (Gutkraft): Gutlast in N                 |           | 3089                      | ASTM D2596    |
| Einsatztemperaturbereich (°C)                         |           | -15 bis 100               |               |
| Farbe   |           | gelblich braun            |               |

#### **Schmierung**

AFB-LF-Schmierfett

### [Vergleich von Schmiermittelstandzeiten]

<Testprodukte>

Linearführung HSR25CA1SS+600L

<Testbedingungen>

Belastung : 9,8 kN/Wagen Hub : 350mm

Geschwindigkeit : 30 m/min (MAX) Zeitkonstante : 200msec

Schmiermenge : 4g/Wagen (nur Erstbefettung)

#### Verfahrweg bis zum Auftreten von Schälung

