

# Silicon A

## Technisches Datenblatt

Erstellungsdatum: 06.06.2016 - Seite 1/1



acetatvernetzend

WEICON Silicon A ist lösemittelfrei, acetatvernetzend, haftstark, dauerelastisch, alterungs-, chemikalien- und temperaturbeständig bis +200°C (+392°F), extrem elastisch (Bruchdehnung >500%) und universell einsetzbar. Silicon A haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen weiteren Werkstoffen.

Silicon A kann im Maschinen- und Anlagenbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Energie- und Elektroindustrie, im Messe- und Ladenbau und in vielen weiteren Bereichen der Industrie eingesetzt werden.

### Technische Daten

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Basis                                               | 1-K. Polysiloxan (Acetat)                            |
| Dichte                                              | 1,03 g/cm <sup>3</sup>                               |
| Viskosität                                          | pastös                                               |
| Standfestigkeit/Ablauf (ASTM D 2202)                | 1 mm                                                 |
| Verarbeitungstemperatur                             | +5 bis +35 °C                                        |
| Härtungsart                                         | feuchtigkeithärtend                                  |
| Härtebedingung                                      | +5°C bis +40°C und 30% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Hautbildungszeit*                                   | 7 Min.                                               |
| Durchhärteschwindigkeit (in den ersten 24 h)*       | 2-3 mm                                               |
| Volumenänderung (DIN 52451)                         | -1 %                                                 |
| Max. Klebspaltüberbrückung                          | 5 mm                                                 |
| Max. Dichtfugenbreite                               | 25 mm                                                |
| Lagerstabilität (+5°C bis +25°C)                    | 12 Monate                                            |
| Shore-Härte A (DIN 53505 / ASTM D 2240) ± 5         | 20                                                   |
| Bruchdehnung (DIN 53504 / ASTM D 412)               | >500 %                                               |
| Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes     | 1,3 N/mm <sup>2</sup>                                |
| Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN 53283/ASTM D 1002) | 0,8 N/mm <sup>2</sup>                                |
| Weiterreißwiderstand (DIN 53515 / ASTM D 624)       | 4,0 N/mm <sup>2</sup>                                |
| Bewegungsaufnahme max.                              | 25 %                                                 |
| Temperaturbeständigkeit                             | -60 bis +200 °C                                      |
| Feststoffanteil                                     | 100 %                                                |
| Durchgangswiderstand                                | 2,5 x 10 <sup>15</sup> Ohm/cm                        |
| Durchschlagsfestigkeit                              | 21 kV/mm                                             |
| Wärmeleitfähigkeit                                  | 0,3 W/m·K                                            |
| Überlackierbar (Nasslacke)                          | Nein                                                 |
| Baustoffklasse (DIN 4102)                           | B 2                                                  |

\*Gemessen bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und +23°C.

### Oberflächenvorbehandlung

Die Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Viele Oberflächenverschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Staub und Schmutz lassen sich mit WEICON Oberflächen-Reiniger beseitigen. Bei besonders stark verschmutzten Metalloberflächen empfehlen wir WEICON Sprühreiniger S; zum Entfernen von alten Farbrückständen oder Klebstoffresten eignet sich WEICON Dicht- und Klebstoffentferner.

Die meisten Werkstoffe lassen sich mit- und untereinander gut verkleben. Für bestimmte Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische Oberflächenvorbehandlung z.B. durch Schleifen oder Sandstrahlen kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern.

### Verarbeitung

WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe werden entweder in Tuben oder Euro-Kartuschen geliefert (Black-Seal auch im 200 ml Presspack). Euro-Kartuschen werden mit einer Druckpistole oder mit automatischen Dosiersystemen verarbeitet.

Die Verarbeitung von WEICON Speed-Flex sollte ausschließlich mit Druckpistolen in Profi-Qualität erfolgen (WEICON Druckpistole "Spezial").

### Fügen der Klebteile

Um eine optimale Benetzung zu gewährleisten, müssen die Klebteile gefügt werden, bevor sich die erste Haut auf dem Klebstoff gebildet hat (Hautbildungszeit).

### Lagerung

In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) sind WEICON elastische Kleb- und Dichtstoffe 12 Monate haltbar.

### Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

### Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)) zu beachten.

#### WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) · [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

#### WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3 · P.O. Box 118 216  
Dubai · U.A.E

Phone +971 4 880 25 05  
Fax +971 4 880 25 09  
Mobile +971 50 545 99 83  
[www.weicon.ae](http://www.weicon.ae) · [info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

#### WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario · N2E 2C3  
Canada

Phone +1 519 896 5252  
Fax +1 519 896 5254  
Cell +1 519 590 5168  
[www.weicon.ca](http://www.weicon.ca) · [info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

#### WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yenibosna Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi  
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3  
34530 Yenibosna – İstanbul Turkey  
[www.weicon.biz.tr](http://www.weicon.biz.tr) · [info@weicon.biz.tr](mailto:info@weicon.biz.tr)

#### WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr.1  
547176 Budui Mic (Targu Mures)  
[www.weicon.com](http://www.weicon.com) · [office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)