

Trochoidalfräser Turbotwister STC+ 4xD/5xD SUPRADUR-beschichtet

Werkstoff		D/Z	6	Z5	8	Z5	10	Z5	12	Z5	16	Z5	20	Z5	
P	Stahl N/mm² <500	VC/fz	378	0,04	378	0,05	378	0,065	378	0,08	378	0,095	378	0,115	
		N/Vf	20054	4011	15040	3760	12032	3910	10027	4011	7520	3572	6016	3459	
	<800	VC/fz	300	0,035	300	0,05	300	0,06	300	0,075	300	0,09	300	0,105	
		N/Vf	15915	2785	11937	2984	9549	2865	7958	2984	5968	2686	4775	2507	
	<1200 (<HRC38)	VC/fz	252	0,03	252	0,04	252	0,05	252	0,055	252	0,06	252	0,08	
		N/Vf	13369	2005	10027	2005	8021	2005	6685	1838	5013	1504	4011	1604	
M	Rostfreie Stähle <800	VC/fz	208	0,03	208	0,04	208	0,055	208	0,065	208	0,08	208	0,09	
		N/Vf	11008	1651	8256	1651	6605	1816	5504	1789	4128	1651	3302	1486	
	<1200	VC/fz	144	0,03	144	0,04	144	0,05	144	0,06	144	0,07	144	0,08	
		N/Vf	7639	1146	5730	1146	4584	1146	3820	1146	2865	1003	2292	917	
	K	Guss GG	VC/fz	330	0,035	330	0,04	330	0,06	330	0,065	330	0,08	330	0,1
			N/Vf	17507	3064	13130	2626	10504	3151	8754	2845	6565	2626	5252	2626
GGG		VC/fz	330	0,035	330	0,04	330	0,06	330	0,065	330	0,08	330	0,1	
		N/Vf	17507	3064	13130	2626	10504	3151	8754	2845	6565	2626	5252	2626	
N	Al Si <10%	VC/fz	407	0,03	407	0,04	407	0,05	407	0,07	407	0,09	407	0,1	
		N/Vf	21592	3239	16194	3239	12955	3239	10796	3779	8097	3239	6478	3239	
	Cu, MS	VC/fz	352	0,02	352	0,03	352	0,04	351	0,06	351	0,08	351	0,09	
		N/Vf	18674	1867	14006	2101	11205	2241	9337	2801	7003	2801	5602	2801	
S	Superleg. Ti/Ni/Cu <300	VC/fz	108	0,04	108	0,05	108	0,075	108	0,09	108	0,11	108	0,13	
		N/Vf	5730	1146	4297	1074	3438	1289	2865	1289	2149	1182	1719	1117	