

## Kugelsperrbolzen • einfach wirkend - nach NAS / MS17985

4211.E36



### Produktbeschreibung

Kugelsperrbolzen nach MS17985 / NAS1333-1343 werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen.

Die Kugelsperrbolzen (Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sind nach Luftfahrtnorm MS / NAS gefertigt und nach NAS 1332 geprüft.

Oberflächenbehandlung:

- Alle Teile aus rostfreiem Stahl passiviert gemäß AMS2700
- Alle Teile aus Aluminium anodisiert gemäß MIL-A-8625

Wärmebehandlung:

- Hülse: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Bolzen: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Kugel: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

### Werkstoff

#### Hülse

- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 17-4PH (Spezifikation AMS5643)

#### Bolzen

- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 17-4PH (Spezifikation AMS5643)

#### Feder

- Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 302 (Spezifikation ASTM-A-313)

#### Griff

- Aluminium, schwarz anodisiert - Alum.Alloy 380 (Spezifikation ASTM B85/B85)

#### Schlüsselring

- Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 302 (Spezifikation ASTM A-313/A313M)

#### Druckknopf

- Rostfreier Stahl, passiviert - CRES 303 (Spezifikation ASTM A484/484M)

#### Kugel

- Rostfreier Stahl, ausscheidungsgehärtet, passiviert - CRES 440C (Spezifikation AMS5630)

### Bedienung

Kugelsperrbolzen, einfach wirkend sind selbstsichernd. Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise


Alle weiteren Maßangaben erhalten Sie auf Anfrage.

Weitere nicht aufgeführte Durchmesser-/ Längen-Kombinationen, die der Norm entsprechen, können auf Kundenwunsch kurzfristig produziert werden.

Sonderausführung auf Anfrage.

- Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Maßzeichnung



Bestellinformationen

| Nernddurch-<br>messer<br>A | A<br>min. | A<br>max. | Klemm-<br>länge<br>L<br>+0,02<br>0 | Abmessungen |                 |           |           |           |           |           | Aufnahme-<br>bohrung<br>max. | Scher-<br>festig-<br>keit zwei-<br>schnittig<br>min. | min. max. |     | Norm-<br>bezeichnung | Art.-Nr.                               |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------------------------------------|
|                            |           |           |                                    | B<br>±0,005 | C<br>0<br>-0,04 | D<br>max. | E<br>max. | F<br>max. | G<br>max. | H<br>min. |                              |                                                      |           |     |                      |                                        |
| [in]                       | [in]      | [in]      | [in]                               | [in]        |                 |           |           |           |           |           | [in]                         | [lbf]                                                | [°F]      |     | [g]                  |                                        |
| 7/16                       | 0,4345    | 0,436     | 3,6                                | 0,509       | 0,38            | 0,39      | 0,625     | 2,065     | 1,47      | 0,85      | 0,4425                       | 28.500                                               | -65       | 200 | 100                  | MS17985C736 /<br>NAS1337A2C36D4211.E36 |

Compliance

- RoHS-konform**  
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
- Enthält keine SVHC-Stoffe**  
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.
- Enthält keine Proposition 65 Stoffe**  
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>
- Frei von Konfliktmineralien**  
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.